

# TS 309LT

低温压力容器用钢

相当规格

AWS A5.4 E308L-16

GB/T 20878 E30808L-16

EN ISO 10088 P-AE (199 L) R 12

含有约20%的铁素体含量, 所以能够获得良好的低温冲击性能。

适用于液化天然气、液化天然气、液氧、液氮。



10001